

AV 30 AQUA

Alapozó zselé

(AQUA GEL AV 30)



- > gyorsan szárad
- > jó kitöltő
- > zselés alapozó

Terméktulajdonságok

Az Aqua alapozó zselé jó kitöltő tulajdonsággal rendelkező, gyorsan száradó, zselés állagú, vizes bázisú alapozó. Alapozóként és közbelső réteggént is használható, igen jó kitöltő, tömítő képességű, optikailag csillogó hatású. Átdolgozható minden MUREXIN vizes bázisú lakkal.

Alkalmazhatóság

Csak beltéri felhasználásra! Használható alapozóként és két lakkréteg közé köztés alapozóként. Figyelem! Olyan érzékeny fajoknál, mint a **bükk, kőris, juhar**, csak közbelső réteggént szabad használni. Padlófűtésre megfelelő.

Termékadatok

Kiszerezés:

5 kg vödör 84 vödör/ 420 kg / raklap

Tárolás:

Hideg, száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Átdolgozható	kb. 1 - 2 óra múlva
Száradás	kb. 1 - 2 óra múlva
Feldolgozási, környezeti és száradási hőmérséklet	+15 °C felett

Anyagigény: Alapozóként: Kb. 15-20 m²-hez 1 kg spaklizva

Köztés réteggént: Kb. 30-35 m²-hez 1 kg spaklizva

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Rozsdamentes lakkozó spatulya

Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj és viaszmaradéktól mentes kell legyen. A durva csiszolás után (szemcseméret: 80 mm) fatapasszal ki kell kenni (rebolni), majd finomra kell csiszolni (szemcseméret 100-120). A felület lezárása előtt az alapozó gél felhordása előtt a csiszolatport gondosan el kell távolítani.

Feldolgozás:

A vödörben lévő anyagot használat előtt fel kell keverni. ALAPOZÓ-GÉLT kétszer keresztirányban fel kell spaklizni. A simítól apátnyomokat és anyagtorlódasokat lehetőleg kerülni kell.

Csak a megfelelő kiszáradás után lehet közbelső csiszolás nélkül a rákövetkező lakkréteget felhordani!

Figyelem! Olyan érzékeny fajoknál, mint a **bükk, kőris, juhar**, csak közbelső réteggént szabad használni.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Melegburkolat ragasztási rendszer

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertetés alapján semmi nemü jogi kötelezettség nem terhelteti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberről történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változattal kiegészítve érvényét veszti.

6327-01/01 AV 30 AQUA Alapozó zselé , gültig ab: 3.12.2007, IKA, 2